

901R / 907R

2K PLASTIC

PRIMER-SURFACER



PRODUKTBESKRIVELSE

2K Plastic Primer-Surfacer White 901R / Black 907R er en særlig 2K primer surfacer til plastik. Den er særlig modstandsdygtig over for stenslag og kan påføres direkte på udendørs OEM-plastik uden vedhæftningsprimer eller underlagstest. Den indgår i ValueShade, der er den optimale grundfarve til alle toplakfarver.

Dedikeret primer surfacer til plastik



Udviklet af Cromax®, ValueShade® leverer den optimale undergrund for hver toplak farve.

DATA

- 01 Giver sikker vedhæftning, høj elasticitet og god fyldning.
- 02 Indgår i ValueShade-konceptet.
- 03 Giver fremragende lakstand for toplakker.
- 04 Let blandeforhold.
- 05 Hjælper til at øge produktiviteten.
- 06 Kan vådslibes efter varme- eller lufttørring.
- 07 Kræver ingen vedhæftningsprimer.
- 08 Giver fremragende beskyttelse mod stenslag.
- 09 Velegnet til de fleste almindelige OEM-plastikdele udvendigt på køretøjer.


901R / 907R

2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

Forarbejdning STANDARD NON-SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Nydele af kunststof udvendigt på køretøjer skal efterhærde i 60 min. ved 60-65°C / til forbehandling benyttes en ultrafin slibepude vædet med kunststofrens / til efterrengøring bruges en klud fugtet med kunststofrens.

Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
901R	100	94	86	67	50	33	-
907R	-	6	14	33	50	67	100
Standard							
	Vol.				Vægt		
901R / 907R	1				100		
915R	1				73		




Pot-life ved 20°C: 8 Time



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Compliant	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2 bar	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4 mm	0.7 bar	Forstøvertryk

Se fabrikantens anbefalinger



0.5 + 1
1 arbejdsdag
1. sprøjtegang: tynd og lukket
2. Normal sprøjtegang

Slutafluftning: 20 min. - 1 dag med 2K dæklak / Centari Basecoats
Slutafluftning: 45 min. - 1 dag med Cromax Basecoat



P800 - P1000



Elastificeret dæklak 2K
Basislak + elastificeret klarlak

VOC godkendt

Denne blanding er ikke omfattet af reglerne i VOC bekendtgørelsen.

901R / 907R

2K PLASTIC PRIMER-SURFACER


Produkter

901R 2K Plastic Primer-Surfacers - VS1


907R 2K Plastic Primer-Surfacers - VS7

915R 2K Plastic Activator

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



25 - 30 µm



Efter brug rengøres pistolerne med et passende rengøringsmiddel på opløsningsmiddelbasis.

Henvisninger

- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Overlakering inden for højst 24 timer.
- Lakerede kunststofdele må tidligst renses med en højtryksrenser 6 uger efter lakering. Herefter skal en mindsteafstand fra dysen på 30 cm til emnet overholdes.
- PE, PP og POM må ikke overlakeres, da der er risiko for vedhæfningsproblemer.
- Lagertemperaturen skal holdes på 20°C.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til produktsortimentet Cromax (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.