



Produkt - Information

6:1 2K Sealer

Art.-Nr. 20-614-5 Transparent

Datum

29.01.2021

Transperant hæftegrunder af nyeste Råstofteknologi, til omlakering, farveskift, påførelse af lakeret skrift og flere farve lakering hvor der kræves en ekstra glat overflade til toplakken.
Fylderen kendetegner sig yderlig ved den fantastiske vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.
Transperant Sealer kan også bruges som grunder / Nass in Nass fylder.
Grundfylderen kan påføres direkte på små gennemslibninger til aluminium
Særdeles god vedhæftning til sandblæst jern, rustfristål, galvanisering og til gammel klargjorde lakeringer.

Farve	Transperant , blan/tonbar med alle 6-1 PU Füller 20-6**-10		
Mix forhold Vol.	6:1:1 , 6:1:2 som Hæftegrunder		
Hærder	30-699-5 Füllerhärter für 6:1 PU Füller		
Fortynder	SWIN-Universalverdünnung		
Sprøjte visk. v/ 20 °C	25-30 s 4 mm DIN / Airless 40-60 s		
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegange
Luft / Overkop	3-5 bar	1,5 mm	2-3
Airless / Airmix	ca.100 bar	11-15, 20-60°	2-3
Potlife	2-5 Tim.		
Lagtykkelse / Tørfilm	ca. 50 - 100µm alt efter Korrosionskategori		
Afluftningstid 20 °C	10-20 min mellem sprøjtegangene, alt efter lagtykkelse		
Tørretid 20 °C	overlakering	støvtør	håndtering
	montering Som Nass-in-Nass Fylder overlakerbar efter 30-40 Min. Kan slibes efter ca. 4-6 t alt efter Temperatur og lagtykkelse		

Hinweise:

Overlakering med SWIN-2 lags-Basislack Silber inden for de 3 første timer., eller efter fuldstændig gennem tørring. Basislack **skal blandes** med Universalverdünner normal 60-101-6.

Ved tørretider **op til 72 Tim.** kan toplak påføres direkte, ved **længere tørretid** er det nødvendig med yderlig et lag (20-30 my) som vedhæftformidler af **denne** Grundierfylder 20-6**-10.

Kan først påføres Polyestermaterialer efter **fuldstændig gennem tørring** .

Transperantheden har ingen indflydelse lagtykkelse og korrosionbeskyttelse.