



Produkt – Information

2K HS Premium Decklack Binder SW 2000

Datum
12.11.2020

2K-HS Premium Toplak for del - og hellakering
af PV, LV, Busser o.lign køretøjer. Excellent forarbejdning, overfladehårdhed,
UV/Vejrbestandighed samt kemisk og mekanisk holdbarhed

Farve	Efter recept databank		
Mix forhold	2:1 Volumen		
Hærder	30-100-5 normal, 30-200-5 kort, 30-300-1 Express		
Fortynder	SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang		
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	18-22 s 4 mm D		
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegang
Luft / overkop	3-5 bar	1,3-1,5 mm	2
Airless / Airmix			
Forarbejdningstid mixet	3-4 tim.		
Lagtykkelse / Tørfilm	40-60 my		
Afluftningstid	10 min mellem sprøjtegangene og før ovntørring		
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør
	20 °C	45-60 min	5-6 t. ca. 20 t.
	60 °C	30-45 min efter afkøling, afhængig af valgt hærdertype.	

Bemærkning:

Expresshærder 30-300-1 er kun til brug ved Spot- Repair!!!!

Klassificering i henhold
til forordning
(EF) 1272/2008:

Brandfarlig

Kun til brug for uddannet personale.

Vejledende information er baseret på laboratorie- og praktiske-erfaringer. Ved forhold, påføringsteknik og arbejdsbetingelser, som ligger udenfor vores kontrol, skal vores produkter kontrolleres under de givende forhold. Vejledningen er lavet ud fra bedste viden, dog uden forpligtelser. Tag hensyn til faremærkning og lovgivende klassificering.