



Produkt – Information

1K-EP Schnellhaftgrund

Art.-Nr. 20-201-11 weiss

Art.-Nr. 20-202-11 grau

Datum

17.04.2020

1K- EP Schnellhaftgrund er en 1K grundfylder med aktiv korrosion beskyttelse og maximal vedhæftning på Stål, Zink, Aluminium og Rustfrit stål.
Kan overlakeres med alle SWIN Toplak produkter.

Farve	Hvid og grå		
Mix forhold			
Hærder			
Fortynder	SWIN-Waschverdünnung 7798		
Sprøjteviskositet v/ 20 °C	18-20 s 4 mm D		
Forarbejdning	Sprøjtetryk	Sprøjtedyse	Sprøjtegeange
Luft / overkop	3-5 bar	1,3-1,5 mm	1-2
Airless / Airmix	Ca. 100-150 bar	11-15, 20-60gr.	1
Potlife			
Lagtykkelse / Tørfilm	1-2 regelmæssig lukket våde sprøjtegeange (ca. 20-30 µm)		
Afluftningstid 20 C	20-30 Min.		
Tørretid	overlakering	støvtør	håndteringstør
20 °C	20-30 min	10 min	25-30 min
60 °C	5-10 min	5 min.	5-10 min.

Bemærkning:

Eloxeret Aluminium og rustfrit stål kræver omhyggelig rengøring og slibning.

Kan **ikke** anvendes på termoplastisk underlag. Kan **ikke** videre bearbejdes med Polyester materialer (bla. Spartel).
Gl. Lakering bør testes før på førelse.

Bunden skal være ren og tør samt støv-, rust-, olie- og fedtfri.

Klassificering i henhold
til forordning
(EF) 1272/2008:

Let brandfarlig
Sundhedsfarlig
Ætsende

Kun til brug for uddannet personale.

Vejledende information er baseret på laboratorie- og praktiske erfaringer. Ved forhold, påføringsteknik og arbejdsbetingelser, som ligger udenfor vores kontrol, skal vores produkter kontrolleres under de givende forhold. Vejledningen er lavet ud fra bedste viden, dog uden forpligtelser. Tag hensyn til faremærkning og lovgivende klassificering.