



## Produkt - Information

Datum

07.06.2021

### 8:1 HS Nass-in-Nass Füller

Art.-Nr. 20-410-10 Cremeweiß, 20-411-10 Dunkelgrau  
20-414-10 Schwarz, 20-416-10 Rot, 20-417-10 Gelb

Nass-in-Nass er særligt velegnet til store flader i storvognssektoren.  
Ved hjælp af den fantastiske glatte overflade, er det ikke nødvendigt at mellemslibe før toplak.  
Fylderens udmærker sig også ved sin lette bearbejdning og optimale toplak stand.

|                       |                                                  |                |                |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Farve                 | Cremeweiß, Dunkelgrau, Schwarz, Rot und Gelb     |                |                |               |
| Mix forhold           | 8:1 Volumen                                      |                |                |               |
| Hærder                | 30-100-x normal, 30-200-x kurz                   |                |                |               |
| Fortynder             | Swin Universalverdünner lang, normal und kurz    |                |                |               |
| Sprøjtevisk. v/ 20 °C | 25-30s 4 mm DIN / Airless 40-60 s                |                |                |               |
| Forarbejdning         | Sprøjtetryk                                      | Sprøjtedyse    | Sprøjtegeange  |               |
| Luft / overkop        | 3-5 bar                                          | 1,5 mm         | 2-3            |               |
| Airless / Airmix      | Ca. 100 bar                                      | 11-15, 20-60gr | 2-3            |               |
| Potlife               | 4-8 t. alt efter hærder type                     |                |                |               |
| Lagtykkelse / Tørfilm | ca. 30-100 µm                                    |                |                |               |
| Afluftningstid 20 °C  | 10 min mellem sprøjtegeangene                    |                |                |               |
| Tørretid 20 °C        | overlakering                                     | støvtør        | håndteringstør | monteringstør |
|                       | Kan overlakeres som vådt i vådt efter 30-40 min. |                |                |               |

#### Hinweise:

**Overlakering** med Swin 2-Lags Basislack, først efter **fuldstændig** gennemtørring.  
**Vigtigt: Basislack skal indstilles med Universalfortynder Normal, 60-101-6.**  
Polyestermaterialer kan først påføres efter **fuldstændig** gennemtørring.  
Blank slebet metal **SKAL** forbehandles med Etchprimer før Fylder.  
Etch-primer må først overlakeres efter fuldstændig gennem tørring (minimum 1 tim v/20 gr.)

Klassificering i henhold  
Til forordning  
(EF) 1272/2008

Let brandfarlig  
Sundhedsfarlig

Kun til brug for uddannet personale.

Die gemachten Angaben sind Labor- und Praxis-Richtwerte. Werkstoff, Applikationstechnik und Arbeitsbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb ist die Einsatzfähigkeit unseres Produktes unter den jeweiligen Bedingungen zu prüfen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Gefahrenhinweise und gesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten.