

# 799R

## VOC SPRAY PUTTY



### PRODUKTBESKRIVELSE

VOC Spray Putty 799R er en grå/beige 2K spray-spartelmasse til efterbehandling, der også har en peroxid-aktivator. Den anbefales til brug på bart stål og glasfiberpolyester.

### EGENSKABER

- 01 Har en fin homogen struktur.
- 02 Tilbyder en simpel applikation med god synkningskontrol.
- 03 Leverer høj filmopbygning.
- 04 Giver mulighed for let slibning, efterlader en glat finish.
- 05 Tørre hurtigt og nemt.
- 06 Egnede til IR-tørring.
- 07 Hjælper med at øge produktiviteten.

## 799R

## VOC SPRAY PUTTY

### Forarbejdning STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte. Glasfiberforstærkede polyesterundergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.

Omhyggeligt slebet og rensed gammel- hhv. fabrikslakering.

Udhærdede 2K-Surfacers og 2K epoxy grundfyldere slebne og rengjorte.

Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).

Slebne og rensede stålplader, galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium, der er grundet og overlakeret med 2K Grunder



|               | Volumen | Vægt |
|---------------|---------|------|
| 799R          | 100     | 100  |
| 791R / AXT560 | 5       | 3.6  |



Pot-life ved 20°C: 20 min.



|            | sprøjtedyse | Sprøjtetryk |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| Kompatibel | 2 - 2.5     | 2 - 3 bart  | Indgangstryk |

Se producentens anbefalinger



1 - 5 sprøjte gange

uden mellemafluftning  
før ovntørning: 5 min. - 10 min.



|            | 791R / AXT560     |
|------------|-------------------|
| 20 °C      | 2 t.              |
| 60 - 65 °C | 30 min. - 35 min. |



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).  
Halv styrke: 10 - 12 min.



Grovslibning: P120 - P220  
Efterslibning: P240 - P360



Primer  
Tyklagsfylder  
Fylder

VOC tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 250: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 250 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 250 g/l.

## 799R


# VOC SPRAY PUTTY

## Produkter

799R VOC Spray Putty

791R Spray Putty Activator

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty



500 - 600 µm lagtykkelser op til 1000µm er muligt



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

## Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Må ikke bruges på 1K-grundinger, washprimere eller thermoplastiske akryllakker.
- Ingen vådslibning.
- Polyester materialer har en begrænset lageropbevaringstid og skal derfor opbevares køligt. Forarbejdning inden for 12 måneder sikrer upåklagelige resultater.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Cromax produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Cromax produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.