

Egenskaber

70-105 er en ridsefast klarlak med UV-beskyttelse, der kan påføres uden at tilsætte fortynder. Fremragende glans og stabilitet af malingen sikres selv ved påføring af et enkelt lag. Derfor opnås en vigtig økonomi med hensyn til materiale og behandlingstid. Den er klar til brug efter tilsætning af den passende mængde hærdere. Fremragende modstandsdygtighed over for alle miljø- og klimatiske forhold, gulningsbestandig og holdbar glans.

Fysiske kendetegn



12 month



n/a



2:1
70-105HN / 70-105HF

Brug



15 - 17 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 50 µm

Tørring



dust free: 30 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

20°
4 - 6 h

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.