



Q 70-260

2K UHS VOC Clear Coat 2:1

Egenskaber

70-260 er en ridsefast to-komponent HS akryl klarlak baseret på Reflow teknologi. På grund af sin modstandsdygtighed over for mikroridser (forårsaget f.eks. af bilvaskeanlæg) og kemikalier, er 70-260 HS-VOC-Klarlack særdeles velegnet til høj kvalitets delvis eller komplet lakering af biler, motorcykler og erhvervskøretøjer. 70-260 HS-VOC-Klarlack er særligt let at påføre og sikrer optimal sprøjtetågeoptagelse ved påføring på store overflader eller ved høje temperaturer. VOC-konform.

Fysiske kendetegn



12 month



2004/42/IIB(e)(840)<530



2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF

Brug



18 - 21 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 50 µm

Tørring



dust free: 20 - 25 min
set to touch: 4 - 6 h
ready for assembly 16 h

set to touch: 20 - 30 min
ready for assembly 1 h

shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min

20°
1 h with HS-Härter kurz
2,5 h with HS-Härter normal

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys.
Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.