

P702 - P706

IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER



PRODUKTBESKRIVELSE

Imron Fleet Line High Solids Surfacers Off White P702 / Dark Grey P706 er en 2K overfladebehandler med højt tørstofindhold med fremtrædende fyldegenskaber, som giver meget god isolering og fejlretning.

Fremragende ValueShade



Udviklet af Cromax®, ValueShade® leverer den optimale undergrund for hver toplak farve.

EGENSKABER

- 01** Har lavt VOC-indhold, meget højt tørstofteknologi, der giver bedre påfyldning.
- 02** Kan overlakkes med alle Imron Fleet Line topcoats.
- 03** Giver den samme opbygning med færre lag, hvilket resulterer i reduceret forbrug.
- 04** Tilbyder fremragende kvalitet i mekanisk og vådslibning.
- 05** Leverer overlegen topcoat hold-out.


P702 - P706

IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER

Forarbejdning STANDARD SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Stålblader, galvanisk forzinkede stålblader eller blødaluminium, der er slebne, rengjorte og grundet med Wash Primer

Coil coating, slebet og rengjort

Glasfiberforstærkede polyesterundergrunde, fri for slipmidler, rengjorte og slebne.

Omhyggeligt slebet og rensed gammel- hhv. fabrikslakering.

Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.

Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).



M-6155

	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6
P702	100	50	65	-	-
P704	-	50	-	50	-
P706	-	-	35	50	100

	Small surface		Standard		Stor overflade	
	Volumen	Vægt	Volumen	Vægt	Volumen	Vægt
P702 / P704 / P706	7	100	7	100	7	100
ET645	1	10	-	-	-	-
ET650	-	-	1	10	-	-
ET655	-	-	-	-	1	10
ET745 / ET750	1	8	-	-	-	-
ET745 / ET750 / ET755	-	-	1	9	-	-
ET750 / ET755	-	-	-	-	1	4



Pot-life ved 20°C: 1 t. 30 min. - 2 t.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bart	forstøvertryk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bart	Indgangstryk
Membranpumpe	1.1	2.5 - 3 bart	forstøvertryk
Membranpumpe	1.1	0.8 - 1.2 bart	materialetryk
Airmix	0.2 - 0.3	90 - 120 bart	materialetryk

Se producentens anbefalinger



1 - 3 sprøjtetange

Mellemaflutning til mat
Slutaflutning: 10 min. - 15 min.



	ET645	ET650	ET655
20 °C	3 t. - 4 t.	3 t. - 4 t.	4 t. - 6 t.
60 - 65 °C	20 min.	20 min. - 30 min.	30 min. - 40 min.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 5 min.
Fuld styrke: 15 - 20 min.



Imron FleetLine 2K dæklakker

VOC tilpasset

2004/42/IIB(c)(540) 515: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjtetklar blanding er maks. 540 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjtetklar blanding er maks. 515 g/l.

P702 - P706

IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER


Produkter

IMRON FLEET LINE HS SURFACER - VS4
P702 Imron® Fleet Line High Solids Surfacers - VS2
P706 Imron® Fleet Line High Solids Surfacers - VS6


ET645 Imron® Fleet Line Activator HS Fast
ET650 Imron® Fleet Line Activator HS
ET655 Imron® Fleet Line Activator HS Slow

ET745 Imron® Fleet Line Thinner Fast
ET750 Imron® Fleet Line Thinner
ET755 Imron® Fleet Line Thinner Slow


Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Chromaweb og af den relevante ATI.



DIN 4: 22 - 26 s ved 20°C



60 - 80 µm pr. sprøjtegang

Teoretisk rækkeevne

450 - 460 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse
På grund af forskellige activator egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.
Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Omrør omhyggeligt manuelt, før dåsen sættes ind i blandeanlægget.
- Åbnet hælder emballage skal lukkes godt efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister sine hærderegenskaber.
- Til halvfleksible systemer kan der tilføjes 10% 805R fleksibelt tilsætningsstof til basismaterialet. Aktivator- og tyndere-forhold forbliver ens.



P702 - P706

IMRON® FLEET LINE HIGH SOLIDS SURFACER

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Cromax produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Cromax produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.