



Q 40-277

XTRM-DRY Primer

Egenskaber

40-277 er velegnet til slibning efter mindre end en time ved stuetemperatur. Dette produkt er også velegnet til vådt-i-vådt teknikken. Den indeholder anti-korrosionsadditiver og garanterer dermed en modstandsdygtig overflade.

40-277 kan påføres stål eller galvaniseret metalplade, hærdede coatede overflader, aluminium, GRP samt reaktive og epoxy primere.

Fysiske kendetegn



40-277-3501



40-277-3502



40-277-3503



VOC

2004/42/WE/IIB(c)(540) <540



40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 10




40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 20-30



12 month

Brug



24 - 26 s
4 mm DIN



12 - 16 s
4 mm DIN



1,2 - 1,9 mm
3-4 bar



1,3 - 1,4 mm
3-4 bar



2 bar



3



1



Between the coatings
Before the oven drying

5 min
10 min

Consumption: 50 µm, 8 - 10 m²/l



80 - 100 µm



P400 - P500




P600 - P1000

Tørring



20°C



40°C



60°C



60 min



sandable after 1h

sandable after 15 min

sandable after 5 min

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.

Version: 28-07-2022

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com