

PRODUKT BESKRIVELSE

1-15 Washprimer en washprimer med ætsende og passiverende egenskaber. Må ikke påføres under polyesterspartel eller på termoplastisk lag. Hvis du ikke er sikker på aluminiumstypen, skal du altid bruge washprimer. Brug ikke washprimer som shopprimer. En bil med ufærdig washprimer behandling må aldrig placeres i et fugtigt miljø. De bedste resultater opnås, hvis det friske materiale blandes om morgenen og om eftermiddagen i glas- eller plastikbeholdere.

BLANDEFORHOLD



1:1 Washprimer : Washprimer Hardener

PISTOL SETUP



	DYSE (MM)	LUFTTRYK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/21-26
Uden luft/luftmix	0,009"/65"	140/160

PÅFØRING



1 lag 10 - 20 µm (0,4-0,8 mil)

AFLUFTNING / TØRRETIDER



LUFTTØRRING 20 °C		VARMETØRRING 60 °C	
Afluftning	5 - 10 minutter	Afluftning	-
Støvtør	10 - 15 minutter	Støvtør	-
Tør for at håndtere	-	Tør for at håndtere	-
Tør for at tape	-	Tør for at tape	-
Tør for at slibe	-	Tør for at slibe	-
Tør for at polere	-	Tør for at polere	-



UNDERLAG



Hærdede gamle lag, stål, galvaniseret stål og de fleste typer aluminium.

Bemærk: Må ikke bruges på termoplastiske (TPA) lag.

BRUGSTID VED 20°C (68°F)



Maks. 480 minutter

PRODUKTER



1-10 Washprimer Hardener

ADDITIVER



-

OVERFLADE FORBEREDELSE



Rengør overfladen med 1-951 Silicone Remover, affedt området og tør det af med en ren klud. Slib overfladen med korn P180-P240. Fjern alle sliberester med trykluft og/eller støvsugning samt rengør med 1-951 Silicone Remover, affedt igen og tør efter med en ren klud.



Afdæk hele køretøjet for at undgå sprøjtestøv.

NÆSTE LAG



Alle 2K-surfacere og primere undtagen Epoxy Primer.

FYSISKE DATA

EU FORORDNING		
VOC-kode		2004/42/IIIB(c)(780)716
Produktets underkategori (ifølge direktiv 2004/42/EF) og maks. VOC-indhold (ISO 11890-1/2) af det færdige produkt.		IIIB/c. Primer - washprimer. EU-grænseværdier: 780 g/L. (2007) Dette produkt indeholder højst 716 g/l VOC.
Kemisk base / Sammensætning		Særlige harpikser, kromfri anti-rustpigmenter og milde opløsningsmidler
Fysiske Egenskaber	Viskositet (RTS)	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Vægtforhold	0,968
	Flammepunkt	16°C / 60,8°F
	Vol. % Tørstof	14,6
	Forbrug	6 m²/L/25 µm 245 ft²/Gal/1 mil
	Glans	Mat
	Farve	Beige

BESKYTTELSE



Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGØRING

1-051 Gun Cleaner

HOLBARHED VED OPBEVARING

Min. 2 år; (under normal opbevaringsforhold 10°C - 30°C/50°F - 90°F)
(uåbnet beholder).

BEMÆRK