

PRODUKT BESKRIVELSE

30-69 HS Taping Additive er et tilsætningsstof til flerfarvearbejde og stafferinger på vare- og personbiler. 30-69 HS Taping Additive gør det muligt for dig at anvende flere farver inden for en kort tidsramme.

BLANDEFORHOLD



2 : 1 HS420 Top Coat : HS420 Hardener
 + 15% Taping Additive

PISTOL SETUP



	DYSE (MM)	LUFTTRYK (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2,0-2,5/29-36
Trykbeholder	0,85-1,1	-
Uden luft/luftmix	0,009"-0,011"/40"	180-200

PÅFØRING



2 lag 30 - 50 µm (1,2-2,0 mil)

AFLUFTNING / TØRRETIDER



LUFTTØRRING 20 °C		VARMETØRRING 60 °C	
Afluftning	-	Afluftning	-
Støvtør	-	Støvtør	-
Tør for at håndtere	-	Tør for at håndtere	-
Tør for at tape	-	Tør for at tape	-
Tør for at slibe	-	Tør for at slibe	-
Tør for at polere	-	Tør for at polere	-

UNDERLAG



-

BRUGSTID VED 20°C (68°F)



30 minutter

PRODUKTER



MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
 8-430 HS420 Hardener Very Fast
 8-440 HS420 Hardener Fast
 8-450 HS420 Hardener Medium
 8-181 HS420 Special Thinner

ADDITIVER



-
8-181 HS420 Special Thinner erstattes af 30-69 HS Taping Additive.

OVERFLADE FORBEREDELSE



Rengør overfladen med 1-951 Silicone Remover, affedt og tør det af. Slib overfladen med P400 eller fi nre slibekorn. Fjern alle sliberester med trykluft og støvsugning og rengør med 1-951 Silicone Remover, affedt og tør af på ny.



Afdæk hele køretøjet for at undgå sprøjtetøv.

NÆSTE LAG



-

FYSISKE DATA

FYSISKE DATA 30-69 HS Taping Additive		
Kemisk base / Sammensætning	Blanding af organiske opløsningsmidler med katalysator	
Fysiske Egenskaber	Viskositet (RTS)	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Vægtforhold	0.92
	Flammepunkt	27°C / 80.6°F
	Vol. % Tørstof	2.2
	Forbrug	-
	Glans	-
	Farve	-

BESKYTTELSE



Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGØRING



1-051 Gun Cleaner

HOLBARHED VED OPBEVARING

Min. 2 år; (under normal opbevaringsforhold 10°C - 30°C/50°F - 90°F)
(uåbnet beholder).

BEMÆRK

