

Egenskaber

70-435 er en 1-komponent tekstureret belægning til reparation af kofangere, pyntelister, sidespejle osv. og til maling af almindeligt anvendte plastunderlag i bilindustrien Direkte vedhæftning på rensede og slebne plastdele fremstillet af ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, hård PVC. Hurtigtørrende og let påføring samt god vejrbestandighed er kendetegnene ved dette produkt. Temperaturbestandig op til 70 °C.

Fysiske kendetegn



12 month



400 ml: 2004/42/II B(e)(840)<675
1000 ml: 2004/42/II B(e)(840)<539



1000 ml:
Thinner for 70-453 Bumper Paint,
addition 10 - 15 %

Brug 400 ml Aerosol



cleaning



shake well for
2 min



15 cm - 20 cm



1
15 - 20 µm



10 min
between coatings




clean valve

Brug 1000 ml



cleaning



18 - 22 s
4 mm DIN



1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar



2



1. 5 - 8 min.
2. 10 - 15 min.



40 - 50 µm

Tørring



400 ml
Aerosol



dust dry: 7 min
set to touch: 15 min



1000 ml

dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys.
Opbevares mellem +15°C og 25°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.