



DEBEER
REFINISH

MM 3000 - 3046
BeroThane HS420 3000 Series

PRODUKT BESKRIVELSE

MM 3000 - 3046 er en VOC-kompatibel 2-paks-finish i god kvalitet. Med en høj UV-modstand og glansfastholdelse. Særligt udviklet til privatbiler, firmabiler og udstyr.

BLANDEFORHOLD



2 : 1 HS420 toplak : BeroThane hærder + 20 % fortynder
2 : 1 HS420 toplak : BeroThane hærder + 20 % HS Taping-additiv

PISTOL SETUP



	DYSE (MM)	LUFTRYK (BAR/PSI)
HVLP	1,2 - 1,3	2 / 29
HE	1,2 - 1,3	2,0 - 2,5 / 29 - 36
Trykbeholder	0,85 - 1,1	-
Airless / Airmix	0,009" - 0,011" / 40"	180 - 200

PÅFØRING



1,5 - 2 lag 50 - 75 µm (2,0-3,0 mil)
3 - 12 minutters afluftning

AFLUFTNING / TØRRETIDER



Type af reparation	Hærder	Fortynder	Tid ved 60°C
Høj temperatur, samlede genstorrelsesobjekter	8-465	8-861	40 minutter
Normal temp. samlede genspøjt høj temp. panel reparation	8-465	8-851	30 minutter
Normal temp. panel reparation	8-465	8-841	20 minutter

UNDERLAG



MM 3000 - 3046 bør kun påføres på godt slebne og affedtede, grundede dele af ren stål, grundet aluminium og grundet plastik. Gamle malersystemer i god stand.

Sørg for at vælge en velegnet primer/surfacers ved at kontrollere den pågældende primers/surfacers tekniske dataark.

BRUGSTID VED 20°C (68°F)



30 - 120 minutter

PRODUKTER



8-465 BeroThane Hardener
8-841 BeroThane Thinner Fast
8-851 BeroThane Thinner Medium
8-861 BeroThane Thinner Slow
1-231 Fade-Out Thinner

ADDITIVER



1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse
47-39 2K Elastic
30-49 HS Matting Agent
30-69 HS Taping Additive

OVERFLADE FORBEREDELSE



Rengør overfladen med 1-951 Silicone Remover, gnid det på og tør det af. Slib overfladen med P400 eller finere slibekorn. Fjern alle sliberester med trykluft og støvsugning og rengør med 1-951 Silicone Remover, der gnides på og tørres af.



Afdæk hele køretøjet for at undgå sprøjtetøv.

NÆSTE LAG



FYSISKE DATA

EU FORORDNING MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series		
VOC-kode		2004/42/IIIB(d)(420)402
Produktets underkategori (ifølge direktiv 2004/42/EF) og maks. VOC-indhold (ISO 11890-1/2) af det færdige produkt.		IIIB/d. Toplak - Alle typer. EU- grænseværdier: 420 g/l (2007). Dette produkt indeholder højst 402 g/l VOC.
Kemisk base / Sammensætning	2K polyurethan-toplak	
Fysiske Egenskaber	Viskositet (RTS)	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Mætning (kg/l)	1.034
	Flammepunkt	28,5°C / 83,3°F
	Vol. % Tørstof	54
	Forbrug	11 m²/L/50 µm 440 ft²/Gal/2 mil
	Glans	Højglans
	Farve	-

Data på dette ark repræsenterer typiske værdier. I og med at applikationsvariabler er en vigtig faktor for produktets ydeevne, bør disse oplysninger kun tjene som generel vejledning. Valspar påtager sig intet ansvar eller forpligtelse for brug af disse oplysninger. MEDMINDRE VALSPAR UDTRYKKER ANDET SKRIFTLIGT, STILLER VALSPAR INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET OG FRASKRIVER SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT BRUG ELLER FRIHED FRA PATENTKRÆNKELSE. VALSPAR ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, HVERKEN SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE. Den eneste løsning på eventuelle fejl på dette produkt er udskiftning af det defekte produkt eller tilbagebetaling af købsprisen efter vores valg. © 2021 Valspar b.v. Alle rettigheder forbeholdes.

Revision Date: June 2023



DEBEER
REFINISH

MM 3000 - 3046
BeroThane HS420 3000 Series

BESKYTTELSE



Brug egnet åndedrætsværn
(vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link
til sikkerhedsdatabladet:

[SDS DeBeer](#)

RENGØRING



1-051 Gun Cleaner

HOLBARHED VED OPBEVARING



Den opdaterede holdbarhedsoversigt kan findes ved at
klikke på følgende link:

[Shelf life overview DeBeer](#)

BEMÆRK



Alle rapporterede produkttegenskaber på TDS er bestemt
ved en temperatur på 20 °C/68 °F, medmindre andet er
angivet.

Data på dette ark repræsenterer typiske værdier. I og med at applikationsvariabler er en vigtig faktor for produktets ydeevne, bør disse oplysninger kun tjene som generel vejledning. Valspar påtager sig intet ansvar eller forpligtelse for brug af disse oplysninger. MEDMINDRE VALSPAR UDTRYKKER ANDET SKRIFTLIGT, STILLER VALSPAR INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET OG FRASKRIVER SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT BRUG ELLER FRIHED FRA PATENTKRÆNKELSE. VALSPAR ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, HVERKEN SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE. Den eneste løsning på eventuelle fejl på dette produkt er udskiftning af det defekte produkt eller tilbagebetaling af købsprisen efter vores valg. © 2021 Valspar b.v. Alle rettigheder forbeholdes.

Revision Date: June 2023