

TYPE	Lufttørrende topcoat.
ANVENDELSE	Topcoat til primede overflader.
SPECIELLE EGENSKABER	Giver en blank overflade, der er elastisk, vejrbestandig og glansholdbar. Bestandig over for olie og vand.

TEKNISKE DATA

Volumen tørstof	Ca. 48 %		
Total tørstofmasse	665 g/l		
Flygtige organiske stoffer (VOC)	445 g/l		
Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne	Tørfilm (µm) 40	Vådfilm (µm) 80	Teoretisk rækkeevne (m ² /l) 8-12
Tørretid ved +23 °C / 50 % RH - overfladetør (ISO 1517) - håndteringstør (ISO 3678)	Ca. 20 min. Ca. 3 timer		
Tørretid ved +80 °C / 50 % RH	Varmetørring: Gennemtør efter 30 min. Tørretiden er angivet ved en lagtykkelse på 40 µm tørfilm.		
- overmalbarhed	Se øvrige oplysninger.		
Fortynder	Se side 2.		
Rengøring	Ved rengøring anvendes TEKNOSOLV 6120-00.		
Glans	Fremstilles med en glans på > 80 målt ved en vinkel på 60°.		
Nuance	Ved nuancegodkendelse af gule, røde og orange nuancer er rosa primer anvendt, såfremt andet ikke er aftalt. Fremstilles i alle ønskede nuancer evt. med reference til RAL, NCS S eller lignende.		
Primer	Optimal vedhæftning og beskyttelse mod korrosion opnås ved primning med følgende type: TEKNOLAC PRIMER HB 2043		
Opbevaring	Se side 2.		
SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.		

BRUGSANVISNING**Forbehandling**

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for overfladebehandlingen og malingen. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles efterfølgende.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over 10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Påføring

<u>Udstyr</u>	<u>Fortynder</u>	<u>Retningsgivende viskositet DIN-cup 4 mm 20 °C</u>
Luftforstøvning	TEKNOSOLV 6120-00 eller TEKNOSOLV 6670-00	20-30 s
Airless		30-70 s
Dypning	TEKNOSOLV 6120-00	20-25 s

Sprøjtes der varmt, skal langsom fortynder 6670-00 bruges.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Er normalt oversprøjtningssikker efter 2 timer ved fortynding med TEKNOSOLV 6670-00. Dog kan fine rynker forekomme ved ekstremt tykke lag.

Lagerstabilitet: Se etiket.

Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.
