



Q 20-400

1K NC Putty

Egenskaber

1K NC Multi Filler Paste er et enkomponent, klar til brug, baseret på nitrocelluloseharpikser. Designet til pletreparationsarbejde for at udfylde små ufuldkommenheder såsom ridser, huller og stenslagsskader. Let at påføre, tørrer hurtigt i tynde lag. Dette produkt skaber en glat belægning med minimal krympning og meget god fleksibilitet. Den kan påføres over polyesterpartelmasser og akrylprimere. Også velegnet til metaloverflader, herunder stål-, aluminium- og zinkbelagte overflader.

Fysiske kendetegn



Polyester



2004/42/IIIB(c)(540) max. 540 g/l



12 month

Density: 1.67 – 1.69 g/cm³

Brug

Før påføring skal overfladen rengøres, tørres, affedtes og mattes med slibemidler. Påfør spartelmassen i meget tynde lag ved 20°C og lad det tørre i 15 - 30 minutter mellem lagene. Den samlede filmtykkelse bør ikke overstige 70 - 80 µm.

Tørring



30 - 50 min
depending on the thickness



P240-P400



P240-P400

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys. Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.