

TEKNOLAC 2190-18

Lufttørrende topcoat

Topcoat til primede overflader.

Giver en blank overflade, der er elastisk, vejrbestandig og glansholdbar. Bestandig over for olie og vand.



TEKNISKE DATA

Anbefalet substrat	Metal		
Tørstof	Ca. 42 volumen-%		
Total tørstofmasse	Ca. 576 g/l		
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 494 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.		
Teoretisk rækkeevne	Tørfilm (µm)	Vådfilm (µm)	Teoretisk rækkeevne (m²/l)
	40	80	8-12
Farver	Fremstilles i alle ønskede farver evt. med reference til RAL, NCS S eller lignende. Ved farvegodkendelse af gule, røde og orange farver er rosa primer anvendt, hvis andet ikke er aftalt.		
Glans (60°)	> 80		
Opbevaring	Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.		

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles efterfølgende.
Priming, grunding	Optimal vedhæftning og beskyttelse mod korrosion opnås ved priming med følgende type: TEKNOLAC PRIMER HB 2043.
Påføringsmetode	Konventionel sprøjtning, Airless sprøjtning, Dypning Sprøjtes der varmt, skal langsom fortynder TEKNOSOLV 6670-00 anvendes.

Påføring

Udstyr	Fortynder	Retningsgivende viskositet DIN-cup 4 mm +20 °C
Konventionel sprøjtning	TEKNOSOLV 6120-00 eller TEKNOSOLV 6670-00	20-30 s
Airless sprøjtning		30-70 s
Dypning	TEKNOSOLV 6120-00	20-25 s

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Tørretid

+23 °C / 50 % RH (tørfilm 40 µm)

- klæbefri

Ca. 20 min. (ISO 1517)

- håndteringstør

Ca. 3 timer (ISO 3678)

- forceret tørring

+80 °C / 50 % RH:

Gennemtør: 30 min.

Overmalbar

Er normalt oversprøjtningssikker efter 2 timer ved fortynding med TEKNOSOLV 6670-00. Dog kan fine rynker forekomme ved ekstremt tykke lag.

Rengøring

TEKNOSOLV 6120-00

SIKKERHEDSDATA**Sikkerheds- og forebyggende
foranstaltninger**

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.