

ALUMINIUM PASTE 1968
Super Top Aluminiumspasta
1968-11

TYPE	Opløsningsbaseret aluminiumspasta til toning af klare lakker.
ANVENDELSE	Til fremstilling af lakker med alueffekt.
SPECIELLE EGENSKABER	Alu-pastaen er blandbar med de fleste klare cellulose og syrehærdende lakker. Alueffekten er bedst ved lakker med lavt tørstofindhold.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde	Ca. 1,07 kg/l
Total tørstofmasse	Ca. 595-781 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Se sikkerhedsdatablad.
Opbevaring	Lagerstabilitet: Se etiket. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.
Påføringsmetode	Sprøjtning.

BRUGSANVISNING

Påføringsdata	Der tilsættes 10 % på lakken. Alupastaen tilsættes langsomt under omrøring - inden fortynding. Den færdigblandede lak påføres under lavt tryk ca. 1 atm. og støvsprøjtes til lakken netop flyder sammen.
----------------------	---

Rengøring af udstyr	TEKNOSOLV 1181.
----------------------------	-----------------

SIKKERHEDSDATA	Se sikkerhedsdatablad.
-----------------------	------------------------

ØVRIGE OPLYSNINGER	Omrøres før brug. Ved anvendelse af syrehærdende og celluloselakker kan der efter tid forekomme viskositets-stigninger. Derfor bør kun blandes den mængde som opbruges indenfor ca. en time.
---------------------------	---

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.