



Q 20-505

PE-Spray-Filler

Egenskaber

20-505 Polyester Sprayfiller er en to-komponent kropspartel baseret på polyesterharpiks til stålunderlag, aluminium, galvaniserede underlag, GRP, træ eller slebet, massiv lak. Dette produkt er især velegnet til udfyldning af ujævnheder, dybe slibemærker samt groft forberedte reparationsområder i én enkelt arbejdsgang.

Fysiske kendetegn



12 month



2004/42/II(b)(250)<170



CHP Hardener Q-20-905-0060
4 % by weight, 6% by Volume

Brug



2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar



2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 4



Between the coatings
Before the oven drying

2 - 3 min
5 - 10 min



150 - 300 µm,
max. 1000 µm

Consumption: 2,8 - 3,0 m²/l
(for 250 µm)

Tørring



sandable 2 - 3 h

sandable 30 min

20°
30 min with hardener CHP

Opbevaring



Opbevar produktet på et ventileret sted. Hold det væk fra direkte udsættelse for sollys.
Opbevares mellem +5°C og 20°C.

Sikkerhed



For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatabladet.



Dette datablad er kun til oplysningsformål. Så vidt vi ved, er de angivne data i overensstemmelse med den seneste standard og er baseret på mange års erfaring med fremstilling af vores produkter. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheder forbeholdes.