

## PRODUKT BESKRIVELSE

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series er en vandbaseret basefarve. Den er velegnet til personbiler, busser, last- og varebiler. Med en komplet serie af tonere, der giver dig mulighed for at blande de mest almindelige OEM-farver på markedet.

## BLANDEFORHOLD



Fortynder er indeholdt i recepten.

**Specialfremstillede formuler Tilføj 10-20% 9-151 WaterBase 900+ Series Thinner.**



Ryst let.

## PISTOL SETUP



|      | DYSE (MM) | LUFTTRYK (BAR/PSI) |
|------|-----------|--------------------|
| HVLP | 1,3       | Se vedhæftet bilag |
| HE   | 1,3       | Se vedhæftet bilag |

## PÅFØRING



Skind igen med et passende klart lag inden for 8 timer. Efter 8 timers scuff og svar base coat.

Se vedhæftede bilag.

## AFLUFTNING / TØRRETIDER



| LUFTTØRRING 20 °C   |             | VARMETØRRING 60 °C  |   |
|---------------------|-------------|---------------------|---|
| Afluftning          | Indtil tørt | Afluftning          | - |
| Støvtør             | -           | Støvtør             | - |
| Tør for at håndtere | -           | Tør for at håndtere | - |
| Tør for at tape     | -           | Tør for at tape     | - |
| Tør for at slibe    | -           | Tør for at slibe    | - |
| Tør for at polere   | -           | Tør for at polere   | - |

Se vedhæftede bilag.

## UNDERLAG



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series bør kun påføres på godt slebne og affedtede, grundede dele af ren stål, grundet aluminium og grundet plastik. Korrekt slebne GRP'er, OEM-primere og gamle laksystemer i god stand.

**Sørg for at vælge en velegnet primer/surfacer ved at kontrollere den pågældende primers/surfacers tekniske dataark.**

## BRUGSTID VED 20°C (68°F)



6 måneder

Den nævnte holdbarhed efter blanding gælder kun for de sprøjteklar blandinger.

## AFSLUTTENDE PRODUKTER



Alle De Beer relevante klarlakker.

## PRODUKTER



9-151 WaterBase 900+ Series Thinner

## ADDITIVER



9-819 WaterBase Underhood Additive  
59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours

**Når der tilsættes 59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours, rystes den lille flaske grundigt i 2 minutter inden brug.**

## OVERFLADE FORBEREDELSE



Rengør overfladen med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser, affedt og tør det af. Slib overfladen med P400 eller finere slibekorn. Fjern alle sliberester med trykluft og støvsugning og rengør med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser, affedt og tør af på ny.



**Afdæk hele køretøjet for at undgå sprøjtestøv.**

## NÆSTE LAG



## INFRARØD TØRRING



| EFTER AFLUFTNING OG ANBEFALET AFSTAND |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Halvbagt                              | 5 min. 60 °C |
| Fuldbagt                              |              |
| Se IR-producentinformation            |              |

## FYSISKE DATA

| EU FORORDNING                                                                                                      |                  |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC-kode                                                                                                           |                  | 2004/42/IIIB(d)420)418                                                                                        |
| Produktets underkategori (ifølge direktiv 2004/42/EF) og maks. VOC-indhold (ISO 11890-1/2) af det færdige produkt. |                  | IIIB/d. Toplak – Alle typer.<br>EU- grænseværdier: 420 g/L (2007) Dette produkt indeholder højst 418 g/L VOC. |
| Kemisk base / Sammensætning                                                                                        |                  | Akryldispergering                                                                                             |
| Fysiske Egenskaber                                                                                                 | Viskositet (RTS) | -                                                                                                             |
|                                                                                                                    | Vægtforhold      | 1.008                                                                                                         |
|                                                                                                                    | Flammepunkt      | 61°C / 141.8°F                                                                                                |
|                                                                                                                    | Vol. % Tørstof   | 14                                                                                                            |
|                                                                                                                    | Forbrug          | 7 m²/L/20 µm<br>280 ft²/Gal/0.8 mil                                                                           |
|                                                                                                                    | Glans            | -                                                                                                             |
|                                                                                                                    | Farve            | -                                                                                                             |

## BESKYTTELSE



Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

## RENGØRING



9-852 WaterBase 900+ Series Gun Cleaner

Efter grundig rengøring af sprøjtepistolen føntørres sprøjtepistolen med trykluft.

## HOLBARHED VED OPBEVARING

Minimum 1 - 2 år; (Under normale opbevaringsforhold 5°C - 30°C / 50 °F - 90°F) (uåbnet beholder).

For at undgå, at produktet fryser, må det ikke eksponeres for temperaturer under 5°C / 41°F under transport og opbevaring.

Se vedhæftede bilag.

## BEMÆRK

